



## STAUF VEP 195

2К Эпоксидная грунтовка, без воды и растворителей



**GISCODE  
RE I**

### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 116120
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ очень хорошее схватывание</li><li>✓ хорошая проникающая способность</li><li>✓ Пороизоляция на основаниях с остаточной влагой</li></ul>
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Гидроизоляция на цементных основаниях с остаточной влажностью макс. до 5 CM-% (6 Gew-%)</li><li>✓ Грунтовка перед нанесением паркетных клеев STAUF PU, SPU или SMP</li><li>✓ Грунтовка перед нанесением шпаклевок STAUF (песок)</li><li>✓ После грунтовки перед шпаклевочными работами с использованием шпаклевочных масс STAUF (с использованием STAUF VDP 160 в качестве адгезионного МОС</li></ul>
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Литой асфальт</li><li>✓ Бетон С 25 / 30 согласно DIN 1045 (шероховатая поверхность)</li><li>✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки (не как защитная грунтовка)</li><li>✓ Деревянные основания (паркет, доски)</li><li>✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB</li><li>✓ Камень, керамика, терраццо, плитки</li><li>✓ Гипсо-волокнистые плиты без покрытия</li><li>✓ Основание ZE 30 согласно DIN 18560, часть 3 (шероховатая поверхность)</li><li>✓ Цементные стяжки</li><li>✓ Цементные стяжки, бетонные основания с повышенной остаточной влажностью</li></ul>
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ хорошая схватывающая способность на различных материалах</li><li>✓ легко наносится</li><li>✓ Снижение интенсивности диффузии водяного пара на основаниях с остаточной влагой</li></ul>
Цвет	✓ бесцветный

Время использования	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 30 минут при 30 °C</li> <li>✓ 45 минут при 20 °C</li> </ul>
Расход на м <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 400г при нанесение валиком</li> </ul>
Время высыхания	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ примерно 16 часов при 20 °C и 50% относительной влажности воздуха</li> </ul>
Дополнительные указания 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ При нанесении второго слоя грунтовки STAUF VEP 195 в качестве парового барьера.</li> <li>✓ Перед приклеиванием с применением реактивных kleев (PUK-, SPU-, SMP- и EP-серия): При условиях, выходящих за пределы предписаний относительно промежутка времени между грунтованием и приклеиванием, относительно климатических условий (температура и влажность воздуха), обязательно установлена и необходима пескоструйная обработка.</li> <li>✓ При непосредственном наклеивании с использованием реактивных kleев или перед нанесением адгезионной грунтовки:</li> <li>✓ Если по причине неблагоприятных климатических условий, например, при низких температурах или при превышении точки росы, произойдет образование карбамата (поверхность грунтового покрытия после минимальной длительности сушки, равной 16 час., все еще слегка липкая), то грунтовое покрытие следует равномерно подшлифовать машинным способом.</li> </ul>
Климатические условия в помещении для применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %</li> </ul>
Класс опасности при транспортировке	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 9</li> </ul>
Срок хранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 12 месяцев</li> </ul>
Giscode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RE1</li> </ul>
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 10 кг Жестяная тара с пустотелой крышкой</li> <li>✓ 3 кг Жестяная тара с пустотелой крышкой</li> </ul>
Номер артикула отвердитель 2K	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 16130</li> </ul>
Компонент смеси A	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2</li> </ul>
Компонент смеси B	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1</li> </ul>
Класс опасности при транспортировке 2K	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 8</li> </ul>
Номер UN для транспортировки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3082</li> </ul>

## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ



Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356, DIN 18365 или DIN 18367.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текущих) и сульфат-кальциевых (текущих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки и магнезиальные стяжки должны сохнуть продолжительное время, на цементных основаниях с остаточной влажностью может применяться в качестве парового барьера грунтовка STAUF с нанесением в два слоя.


Максимально допустимая остаточная влажность составляет для цементной стяжки 5 СМ-% и для бетона 6 процентов по массе.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ




Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влагу, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литьевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

## СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



Соединение компонентов: крышку и дно верхней части тары (пустотелая крышка) проткнуть в нескольких местах большой отверткой или подобным инструментом и полностью выливать (около 2 минут) отвердитель в нижнюю часть тары (содержит компоненты смолы). Только после этого снять опорожненную крышку. Оба компонента перемешивать с (прим. 600 - 800 об/мин.) помошью дрели или электрической мешалки с одноразовым смесителем до тех пор, пока не будет получен равномерный цвет (не менее 2 минут). Обращать внимание на полное перемешивание в области стенок и дна. Всегда замешивать полную тару, чтобы соблюсти необходимые пропорции смешивания. Температура обоих компонентов должна быть при смешивании не менее 15 °C.

## ПРИМЕНЕНИЕ



В течение времени для использования нанести однократно готовую или замешанную грунтовку, с помощью соответствующего аппарата для нанесения, при этом избегать образования луж.

Непосредственно после нанесения грунтовки густо посыпать сухим кварцевым песком STAUF (зернистость 0,4 - 0,8 мм, расход около 2,5 - 3 кг/м<sup>2</sup>). При использовании грунтовка на основе смолы в качестве парового барьера отказываются от засыпки первого слоя песком и не ранее, чем через 12 часов, но не позднее, чем через 48 часа наносят второй слой, который затем непосредственно после нанесения покрывается соответствующим образом песком. Через 2 часов лишний песок сметается и отсасывается. После обработки песком поверхность можно зашпаклевать шпаклевкой STAUF или прямо заклеить с помощью kleevs STAUF PUK или SMP.

В течение от мин. 24 до макс. 72 часов после нанесения грунтовое покрытие может быть, без предварительной пескоструйной обработки, непосредственно оклеено с использованием kleevs PUK, SPU или SMP. Перед любой обработкой грунтовое покрытие должно быть неклейким.

В течение от мин. 24 до макс. 72 часов после высыхания эпоксидной грунтовки разрешается, перед нанесением шпаклевочных масс STAUF вместо кварцевого песка, нанести STAUF VDP 160 в качестве адгезионной грунтовки.

## ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ



Блокировка остаточной влаги в цементных стяжках не может, вследствие слишком высокой общей строительной сырости, исключить повреждений паркета. В случае обогреваемых цементных бесшовных полов с повышенной остаточной влагой следует проконсультироваться с отделом технологий применения фирмы STAUF.



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)