

STAUF

seit 1828



STAUF PU

2-х компонентная полиуретановая выравнивающая смесь, не содержащая растворитель



Технический паспорт

Номер продукта	✓ 114200
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none">✓ предназначена для любой толщины слоя✓ не содержит воду✓ без трещин, безусадочная
Область применения	✓ Для шпаклевки оснований перед склеиванием промышленных покрытий с помощью клеев PUR при высокой нагрузке (автопогрузчики, подъемники).
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none">✓ Литой асфальт, присыпка песком✓ Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки✓ Сборные стяжки✓ Деревянные основания (паркет, доски)✓ Магнезиновые и гипсовые стяжки✓ Магнезиновые и гипсовые стяжки✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB✓ Цементные стяжки
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none">✓ подходит для полов с подогревом✓ допускающий высокую нагрузку✓ не впитывает влагу✓ саморастекающаяся✓ снимает напряжение
Цвет	✓ бежевый
Расход в г/м2 на мм толщины слоя	✓ 1500г на мм толщины слоя
Рассчитан на нагрузку от людей	✓ примерно через 8 часов при 20 °C, макс. 65% относительной влажности воздуха
Готов к укладке	✓ 24 часа при 20 °C, макс. 65% относительной влажности воздуха
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %


Класс опасности при транспортировке	✓ -
Условия хранения	✓ в сухом месте
Срок хранения	✓ 9 месяцев
Giscode	✓ RU1
Eimicode	✓ EC1-R plus
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	✓ 14 kg Пластмассовое ведро
Толщина слоя	✓ любой
Промежуток времени для обработки	✓ 30 минут при 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха
Компонент смеси А	✓ 12,83 kg
Компонент смеси В	✓ 1,71 kg



ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ


Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356, DIN 18365 или DIN 18367.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ


Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.



СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Оба компонента перед употреблением должны иметь комнатную температуру (примерно 20 °C). Полностью вылить отвердитель №10 из пластмассовой банки в ведро со смолой. Смешивание компонентов: оба компонента смешивать с помощью электрической дрели или электрической мешалки до тех пор, пока не получится однородный цвет (не менее 2 минут). Обращать внимание на полное перемешивание в области стен и пола. Всегда замешивать полную тару, чтобы обеспечить соблюдение необходимых пропорций.

ПРИМЕНЕНИЕ



Саморасплавляющуюся массу необходимо обработать в течение указанного времени. Массу из ёмкости для замешивания выливать не в одно место, а путем перемены позиции во время процесса заливки распределить на площади около 2 x 2 м. Посредством применения скребка или гладилки можно добиться желаемой толщины слоя. С помощью игольчатого валика удалить воздух из шпаклевки. В остальном саморасплавляющаяся масса не требует никакого другого механического распределения и самостоятельно образует ровную поверхность.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de