



## STAUF ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДКЛАДКА

Шумопоглощающая армирующая подложка из пробкового и мелкозернистого резинового гранулята с полиуретановыми связующими 2 ММ



### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 110260
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Из увеличивает связующую прочность</li><li>✓ улучшает звукоизоляцию при ходьбеоляция от ударного шума, механическое отделение</li></ul>
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ для изоляции от ударного шума и в качестве разъединительной подкладки</li></ul>
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Литой асфальт, присыпка песком</li><li>✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки</li><li>✓ Деревянные основания (паркет, доски)</li><li>✓ Шпаклевки STAUF</li><li>✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB</li><li>✓ Камень, керамика, терраццо, плитки</li><li>✓ Гипсо-волокнистые плиты без покрытия</li><li>✓ Цементные стяжки</li></ul>
Полиэфирное нетканое полотно STAUF	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ «дышащий» материал</li><li>✓ эластичный</li><li>✓ подходит для полов с подогревом</li><li>✓ пробка-резиновый гранулят с полиуретановыми связующими</li><li>✓ теплоизоляционный</li><li>✓ Повышает комфорт в жилом помещении и при ходьбе</li></ul>
Цвет	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ черный</li></ul>
номер допуска к эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Z-158.10-21</li></ul>
Расход на м <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bahnbreite 1 м</li></ul>
Дополнительные указания 1	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Выбор клея: произвести подготовку основания, грунтовку и шпаклевку аналогично соответствующему паркетному клею. При использовании других клеёв спросить STAUF технический отдел. Для склеивания необходимо применять</li></ul>

полиуретановые паркетные клеи STAUF. Для склеивания паркета предпочтительно применять те же клеи, что и для склеивания основания паркета.	
Доступные единицы измерения	✓ 30 m <sup>2</sup> Рулон
Сопротивление пропусканию тепла	✓ R = 0.017 м КВ
Улучшает звукоизоляцию при ходьбе	✓ 16 db (согласно DIN 52210)
Emicode	✓ EC1


## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ



Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356, DIN 18365 или DIN 18367.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текущих) и сульфат-кальциевых (текущих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.


## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трешины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литьевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

Ровности, абсорбционной способности и шероховатости основания добиваются, при необходимости, посредством нанесения соответствующей шпаклевки STAUF.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Проводить подготовку основания, грунтовку и возможную шпаклевку аналогично соответствующему прямому склеиванию. Полиэфирный нетканый материал разложить на всей площади помещения, не закрепляя, и произвести черновой раскрой.

При этом выровнять полотна параллельно к полотнам напольного покрытия, однако стыки должны быть явно смещены. В зависимости от клея или от климатических условий у заказчика при фазе отверждения клея могут происходить незначительные изменения размеров теплоизоляционной подкладки. Чтобы избежать намокания кромок, класть не на стык, а соблюдать расстояние примерно 3 мм.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)