



## STAUF SPU 555

жестком Эластичный однокомпонентный паркетный клей SPU согласно ISO 17178



### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 126240
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ быстро достигает прочности</li> <li>✓ применяемый почти на все виды оснований без грунтования</li> <li>✓ высокая прочность на сдвиг</li> <li>✓ очень хорошо наносится</li> </ul>
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Паркет из слоистой клеёной древесины на ребро согласно DIN EN 14761 толщиной от 16 мм</li> <li>✓ Паркет из слоистой клеёной древесины необработанный согласно DIN EN 13227 до 55 x 250 мм, толщина не менее 10 мм</li> <li>✓ Массивные доски</li> <li>✓ Многослойный паркет согласно DIN EN 13489</li> <li>✓ Мозаичный паркет согласно DIN EN 13488</li> <li>✓ Штучный паркет согласно DIN EN 13226</li> </ul>
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Литой асфальт, присыпка песком</li> <li>✓ Бетон С 25 / 30 согласно DIN 1045 (шероховатая поверхность)</li> <li>✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки</li> <li>✓ Деревянные основания (паркет, доски)</li> <li>✓ Выравнивающие смеси STAUF для паркета</li> <li>✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB</li> <li>✓ Цементные стяжки</li> </ul>
Соответствующие грунтовки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ STAUF VDP 130</li> <li>✓ STAUF VPU 155 S</li> <li>✓ STAUF VDP 160</li> <li>✓ STAUF VEP 195</li> </ul>
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ STAUF SPP 95</li> <li>✓ STAUF ES</li> <li>✓ STAUF FZ</li> <li>✓ STAUF RM</li> <li>✓ STAUF PU</li> <li>✓ STAUF SSP RAPID</li> </ul>

Соответствующие подложки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Шумопоглощающая армирующая подложка</li> <li>✓ Подложка из полиэстерного волокна</li> <li>✓ Шумоизоляционная плита, не кашированная</li> </ul>
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ устойчивый к старению</li> <li>✓ эластично деформируемый</li> <li>✓ подходит для полов с подогревом</li> <li>✓ очень низкая эмиссия летучих органических соединений</li> <li>✓ жестко-эластичный паркетный клей без вредящего STAUF</li> <li>✓ без маркировки, не содержит воды, без растворителей</li> </ul>
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ бежевый</li> </ul>
Расход на м <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1100г с помощью зубчатого шпателя3</li> <li>✓ 1350г с помощью зубчатого шпателя4</li> <li>✓ 1200г с помощью зубчатого шпателя5</li> </ul>
Время укладки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 15 минут при 20 °C</li> </ul>
Допустимая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ спустя 4 урок</li> </ul>
Климатические условия в помещении для применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %</li> </ul>
номер допуска к эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Z-155.10-59</li> </ul>
Срок хранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 9 месяцев</li> </ul>
Giscode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RS 10</li> </ul>
Emicode	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EC1-R plus</li> </ul>
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 18 kg Kunststoffeimer</li> </ul>

## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ



Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текущих) и сульфат-кальциевых (текущих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.


## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трешины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литьевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

Ровности, абсорбционной способности и шероховатости основания добиваются, при необходимости, посредством нанесения соответствующей шпаклевки STAUF.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, при этом посредством равномерного ведения зубчатого шпателя избегать образования kleевых гнезд и слишком толстых слоев клея. В течение указанного для укладки времени уложить паркет в клей, немножко задвинуть и плотно прижать.

Загрязнения kleем могут удаляться в зависимости от степени отверждения соответствующими очистителями STAUF. Предварительно следует проверить воздействие очистителя на поверхность окончательно обработанного на заводе паркета на каком-либо скрытом участке или на образце.

Затвердевшие остатки клея можно относительно легко удалить механически и почти без остатка, однако, длительного воздействия на окончательно обработанные поверхности паркета следует избегать из-за образования возможных контуров.

## ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА



Способность переносить нагрузку зависит от климатических условий в помещении и от количества нанесенного материала.

## ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ



Взаимодействия с распространенными уплотнениями швов на водной основе большей частью могут быть исключены, тем не менее возможны. При необходимости следует заранее проверить ингредиенты масляных систем или же систем масло/воск и их воздействие на клей. В частности, в случае паркета из массивной древесины без соединения шип-паз преимущественно использовать kleящие вещества, не вызывающие взаимодействие со средствами для обработки поверхности, например, SPU 570, PUK 445, PUK 455.

Клей твердеет при реакции с влагой. Она присутствует в виде влажности воздуха, древесины или основания. Скорость твердения ускоряется благодаря повышенной температуре окружающей среды. Продолжительность отверждения растет с толщиной kleевого слоя.

В случае досок и паркета из массива дерева, в частности паркета из массива без соединения в шпунт и гребень, или в случае сортов древесины с большой усыхаемостью и набухаемостью, эластичное склеивание не сможет предотвратить существенно более поздние деформации древесины, обусловленные климатическими условиями или эксплуатацией. Поэтому, начиная от соотношения ширины-толщины толстых досках из массива 1:10, при более тонких форматах из массива (например, 10 мм ламинат), или при укладке \"нервных\" пород древесины на \"теплых полах\" имеет смысл использовать твердо-эластичные, прочные при сдвиге клеи, например, STAUF SPU 570, STAUF PUK 445 или PUK 450 или PUK 455.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.