

STAUF PUK 446



Жестком, прочный на сдвиг двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей согласно ISO 17178



Технический паспорт

Номер продукта	✓ 124220
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"> ✓ быстро достигает прочности ✓ долгое открытое время ✓ жестко-эластичный, прочный на сдвиг, поэтому снижает напряжение ✓ очень низкая эмиссия летучих органических соединений ✓ универсальное применение
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Паркет из слоистой клеёной древесины на ребро согласно DIN EN 14761 ✓ Паркет из слоистой клееной древесины согласно DIN EN 13227 ✓ Массивные доски ✓ Многослойный паркет согласно DIN EN 13489 ✓ Мозаичный паркет согласно DIN EN 13488 ✓ Штучный паркет согласно DIN EN 13226
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Литой асфальт, присыпка песком ✓ Бетон С 25 / 30 согласно DIN 1045 (шероховатая поверхность) ✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки ✓ Деревянные основания (паркет, доски) ✓ Выравнивающие смеси STAUF для паркета ✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB ✓ Цементные стяжки
Соответствующие грунтовки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ STAUF VPU 155 S ✓ STAUF VDP 160 ✓ STAUF VEP 195
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none"> ✓ STAUF SPP 95 ✓ STAUF AS ✓ STAUF ES ✓ STAUF RM ✓ STAUF PU ✓ STAUF SSP RAPID
Соответствующие подложки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Шумопоглощающая армирующая подложка

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Подложка из полиэстерного волокна <input checked="" type="checkbox"/> Шумоизоляционная плита, не кашированная
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> не боиться мороза <input checked="" type="checkbox"/> очень хорошо наносится <input checked="" type="checkbox"/> быстро достигает прочности
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> бежевый
Расход на м ²	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1050г с помощью зубчатого шпателя3 <input checked="" type="checkbox"/> 1400г с помощью зубчатого шпателя4 <input checked="" type="checkbox"/> 1150г с помощью зубчатого шпателя5
Время укладки	<input checked="" type="checkbox"/> около 45 - 60 минут при 20 °C
Допустимая нагрузка	<input checked="" type="checkbox"/> через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Срок хранения	<input checked="" type="checkbox"/> 9 месяцев
Giscode	<input checked="" type="checkbox"/> RU1
Emicode	<input checked="" type="checkbox"/> EC1-R plus
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Komponente A: 8,01 kg Kunststofffeimer <input checked="" type="checkbox"/> Komponente B: 0,89 kg Kunststofffeimer
Время использования	<input checked="" type="checkbox"/> около 30 - 45 минут при 20 °C
Компонент смеси А	<input checked="" type="checkbox"/> 9
Компонент смеси В	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Дополнительные указания 2K	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Требования к транспортировке: беречь от мороза <input checked="" type="checkbox"/> Условия хранения: беречь от мороза

ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ



Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356.

Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трешины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литьевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.


Ровности, абсорбционной способности и шероховатости основания добиваются, при необходимости, посредством нанесения соответствующей шпаклевки STAUF.

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



Оба компонента перед употреблением должны иметь комнатную температуру (примерно 20 °C). Пластмассовая тара: отвердитель № 5 из пластмассовой банки вылить полностью в ведро со смолой. Смешивание компонентов: оба компонента смешивать с помощью электрической дрели или электрической мешалки до тех пор, пока не получится однородный цвет (не менее 2 минут). Обращать внимание на полное перемешивание в области стенок и дна. Всегда замешивать полную тару, чтобы обеспечить соблюдение необходимых пропорций.

ПРИМЕНЕНИЕ




Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, при этом посредством равномерного ведения зубчатого шпателя избегать образования kleевых гнезд и слишком толстых слоев клея. В течение указанного для укладки времени уложить паркет в клей, немного задвинуть и плотно прижать.

Загрязнения kleем могут удаляться в зависимости от степени отверждения соответствующими очистителями STAUF. Предварительно следует проверить воздействие очистителя на поверхность окончательно обработанного на заводе паркета на каком-либо скрытом участке или на образце.

Удаление затвердевших остатков клея возможно в неблагоприятных случаях или после длительного времени отверждения только механическим способом, что связано с повреждением поверхности. Поэтому следует удалять загрязнения, по возможности, ещё в свежем состоянии, или их следует избегать изначально посредством соответствующе согласованного образа действий при работе.

После замешивания использовать клей в течение указанного времени жизнеспособности.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА



Способность переносить нагрузку зависит от температуры в помещении.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de