

# STAUF

seit 1828



## STAUF D 11

Дисперсионный клей для текстильных покрытий



### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 141250
Особые возможности	✓ очень хорошее начальное схватывание ✓ снижает усадку швов
Область применения	✓ для текстильных покрытий
Соответствующие напольные покрытия	✓ Ковровые покрытия с синтетической тыльной стороной ✓ Тафтинг-ковер с тыльной стороной из нетканого материала ✓ нитки ✓ Нетканый материал ✓ текстильные покрытия для спортивных площадок и конструкций с точечной и эластичной поверхностью ✓ Ткань, кокос/сизаль латекс
Соответствующие основания	✓ Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки ✓ Двойной пол ✓ Деревянные основания (паркет, доски) ✓ Шпаклевки STAUF ✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB ✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия ✓ Цементные стяжки
Соответствующие выравнивающие смеси	✓ STAUF AS ✓ STAUF GS ✓ STAUF GS Stand ✓ STAUF FZ ✓ STAUF OS ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID
Соответствующие подложки	✓ сделать запрос
Свойства продукта	✓ устойчивый к старению ✓ подходит для полов с подогревом ✓ твердые клеевые дорожки ✓ очень хорошо наносится ✓ быстро достигает прочности

	✓	подходит для стульев на колёсиках согласно DIN 12529
Цвет	✓	кремового цвета
Расход на м <sup>2</sup>	✓	325г с помощью зубчатого шпателя1
	✓	400г с помощью зубчатого шпателя2
Время укладки	✓	10 - 20 минут при 20 °C
Время для подсушки перед укладкой	✓	5 - 15 минут
Допустимая нагрузка	✓	через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	✓	температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Требования к транспортировке	✓	беречь от мороза
Номер UN для транспортировки	✓	BE
Класс опасности при транспортировке	✓	-
Условия хранения	✓	беречь от мороза
Срок хранения	✓	9 месяцев
Giscode	✓	D1
Eimcode	✓	EC1 plus
Стандартная упаковка	✓	14 kg Kunststoffeimer



## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365.


Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

Перед укладкой верхнего напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.



## ПРИМЕНЕНИЕ

С помощью подходящего устройства нанести клеящее вещество на основание, избегая образования луж или пустот клеящего вещества.

Через указанное время для проветривания уложить покрытие в течение времени укладки и прочно придавить или притереть.

Обратить внимание на полное смачивание обратной стороны покрытия!

Притиркой избегать образования пузырей, при необходимости использовать пробковую доску.

Если покрытие не должно фиксироваться непосредственно, то его следует в течение 45 минут после укладки ещё раз притереть.

В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий.



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)