

STAUF

seit 1828



STAUF MULTICONTACT

не содержащий растворителя универсальный контактный клей



Технический паспорт


Номер продукта	✓ 121820
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none">✓ хорошая начальная клеящая способность✓ высокая конечная прочность✓ хорошо наносится✓ высокая мгновенная прочность✓ особенно подходит для напольных покрытий из пробки
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none">✓ Бетонные стены✓ Шпаклевки STAUF✓ Кирпичная кладка✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия✓ Связанная с цементом штукатурка✓ Гипсокартонные укладочные плиты
Область применения	<ul style="list-style-type: none">✓ подходит для приклеивания пробки✓ подходит для приклеивания ПВХ, резины, пенопласта, плитусовых реек, противоскользящих профилей для уголков ступеней
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none">✓ STAUF SPP 95✓ STAUF AS✓ STAUF GS✓ STAUF GS Stand✓ STAUF FZ✓ STAUF OS✓ STAUF RM✓ STAUF SSP RAPID
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none">✓ подходит для полов с подогревом✓ без растворителей✓ моментальное закрепление покрытий✓ с последующим проклеиванием
Цвет	✓ белый
Расход на м ²	✓ 290 g

Время укладки	✓ 2 часа при 20 °C
Время для подсушки перед укладкой	✓ 20–90 минут
Допустимая нагрузка	✓ немедленно
Дополнительные указания 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Вследствие многообразия материалов и сочетаний перед особым приклеиванием необходимы собственные исследования. ✓ У стен грунтовать очень сильно всасывающие основания. ✓ Клей может быть нанесен на нижнюю сторону покрытия за 18 часов до приклеивания.
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Требования к транспортировке	✓ беречь от мороза
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Жизнеспособность	✓ 6 месяцев
Giscode	✓ D1
Giscode	✓ EC1-R
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	✓ 5 kg Пластмассовое ведро



ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365.




ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF.

Перед укладкой верхнего напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ



В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий.

Пробковые плиты и клей рекомендуется хранить перед укладкой в соответствующем помещении. Пробковые плиты необходимо вынимать из упаковки непосредственно перед укладкой.


Соответствующим валиком нанести толстый и равномерный слой клея на основание и на тыльную сторону покрытия. Дать клею сохнуть до тех пор, пока оба слоя клея не станут прозрачными.

Уложить покрытие в течение времени для укладки и сильно придавить или притереть.

(чем выше давление, тем крепче схватывание клея).

В области кромок постучать резиновым молотком. После укладки коррекция положения не возможна. После намазывания обратной стороны пробковые плиты можно хранить в течение 18 часов.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА



Производить обработку поверхности пробковых напольных плиток не ранее, чем через 16 часов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de